Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 232-2547 (2004) (Thai): ELEPHANT GRASS LEAF WICKLE PRODUCTS

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝก

๑. ขอบข่าย

๒.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ถักสานหรือประดิษฐ์ขึ้นจากใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุหลัก และผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกที่ถักสานหุ้มภาชนะที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา แก้วเซรามิก ไม้

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถักสานหรือประดิษฐ์ขึ้นจากใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุหลัก โดยนำมาต้มหรือลวกในน้ำร้อน ทำให้แห้ง แล้วกรีดหรือจักเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ อาจอบด้วยกำมะถันหรือผ่านขั้นตอนเพื่อป้องกันเชื้อรา อาจฟอกสีหรือย้อมสี นำมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือนำมาถักสานหุ้มภาชนะ อาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น ไม้ ผ้า เพื่อให้เกิดความแข็งแรง เรียบร้อย สวยงาม และอาจเคลือบสีหรือเคลือบเงา นิยมนำมาทำเป็นของใช้ เช่น กระเป๋า ตะกร้า หมวก

๒.๒ หญ้าแฝก หมายถึง พืชที่อยู่ในตระกูลหญ้า มีลักษณะเป็นกอ ใบค่อนข้างแข็ง แตกออกจากโคนกอ เรียงซ้อนกัน ขอบใบขนาน ส่วนปลายใบสอบแหลม ใบมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์

๓. ประเภท

๓.๑ ผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๓.๑.๑ ประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เช่น กระเป๋า ตะกร้า หมวก

๓.๑.๒ ประเภทหุ้มภาชนะ เช่น หญ้าแฝกหุ้มแจกัน หญ้าแฝกหุ้มโถ

๔. คุณลักษณะที่ต้องการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ต้องประณีต เรียบร้อย มีรูปทรงสวยงาม ไม่บิดเบี้ยว

๔.๑.๒ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน

๔.๒ เส้นหญ้าแฝก

ต้องเหนียว ไม่มีรอยจุด รอยด่าง แตกหรือฉีกขาด ปราศจากร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๔.๓ ลวดลาย

ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ ถูกต้องตามลักษณะลาย และไม่เห็นรอยต่อตลอดชิ้นงานอย่างเด่นชัด

๔.๔ สี (ถ้ามี)

ต้องสม่ำเสมอ ยกเว้นกรณีที่มีการย้อมไล่ระดับสี หรือสานสลับสีในชิ้นงานเดียวกัน สีต้องไม่ตก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

๔.๕ การเก็บริม (ถ้ามี)

ต้องประณีต เรียบร้อย

๔.๖ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม เหมาะสมกับชิ้นงาน

๔.๗ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด หลุด ลอก หรือหนาเกินไปจนทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๘.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔.๘ ภาชนะ (เฉพาะประเภทหุ้มภาชนะ)

ต้องแข็งแรง ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือรอยตำหนิ

๔.๙ การรั่วซึม (เฉพาะประเภทหุ้มภาชนะ (กรณีใส่ของเหลว))

ต้องไม่รั่วซึม

๔.๑๐ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

๕. การบรรจุ

๕.๑ หากมีการหุ้มห่อหรือบรรจุ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกด้วยวัสดุหรือภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกได้

๖. เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าหญ้าแฝก หมวกหญ้าแฝก กระบุงหญ้าแฝก หญ้าแฝกหุ้มแจกัน

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑๐ ข้อ ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นหญ้าแฝก ลวดลาย สี การเก็บริม การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๗ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบภาชนะและการรั่วซึม ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๒ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๘ และข้อ ๔.๙ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ และข้อ ๗.๒.๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝกรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๘. การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นหญ้าแฝก ลวดลาย สี การเก็บริม การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา

๘.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝก อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๘.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๘.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องประณีต เรียบร้อย มีรูปทรงสวยงาม ไม่บิดเบี้ยว	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
เส้นหญ้าแฝก	ต้องเหนียว ไม่มีรอยจุด รอยด่าง แตก หรือฉีกขาด ปราศจากร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง	๔	๓	๒	๑
ลวดลาย (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ ถูกต้องตามลักษณะลาย และไม่เห็นรอยต่อตลอดชิ้นงานอย่างเด่นชัด	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องสม่ำเสมอ ยกเว้นกรณีที่มีการย้อมไล่ระดับสี หรือสานสลับสีในชิ้นงานเดียวกัน สีต้องไม่ตก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การเก็บริม (ถ้ามี)	ต้องประณีต เรียบร้อย	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม เหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด หลุดลอก หรือหนาเกินไปจนทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความสวยงาม	๔	๓	๒	๑

๘.๒ การทดสอบการรั่วซึม (เฉพาะประเภทหุ้มภาชนะ (กรณีใส่ของเหลว))
ให้เติมสารละลายเมทิลีนบลู ร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก ลงในตัวอย่างผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝก ตั้งทิ้งไว้บนกระดาษกรองเป็นเวลา ๗ วัน แล้วตรวจพินิจการรั่วซึม

๘.๓ การทดสอบภาชนะ (เฉพาะประเภทหุ้มภาชนะ) การใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ตรวจพินิจ